

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：#40755 臺中市工業區八路十一號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

客戶聯

試驗報告

申請日期：2011/05/30

試驗報告編號：(100) 10005221

報告列印日期：2011/06/14

測試執行期間：2011/05/30 ~ 2011/06/09

申請者：本富企業有限公司

地址：彰化縣經口村中山路153巷2弄5號1F

製造者：

試驗樣品名稱：隔熱墊(如樣品照片)

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 3

935462267600-A03

本報告以正本為主，變造者依法究辦。

試驗項目	結果	方法及條件
樣品敘述：	塑料試片。	
視密度試驗	903.9 kg/m ³	CNS10487 A2165:77年 試片：10×10cm
抗拉強度試驗	14.6 kgf/cm ²	CNS3553 K6344:85年 TYPE#2
延伸率試驗	160 %	CNS3553 K6344:85年 TYPE#2
撕裂強度試驗	11.6 kgf/cm	CNS3559 K6350:96年 TYPE#C
壓縮永久變形試驗	11.2 %	ASTM-D395:2003-B 50±1°Cx6hrs (25%)
加熱體積變化率試驗	0.5 %	REF.CNS8907 A3155:80年 80±1°Cx24hrs 試片：20×20cm
吸水體積變化率試驗	0.3 %	REF.CNS8907 A3155:80年 23±2°Cx24hrs 試片：20×20cm

報告簽署人

2011/06/14

品質管理
林意欣

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。
4. 本報告僅對試驗樣品負責。
5. 本報告試驗退樣品保留一個月。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：#40755 臺中市工業區八路十一號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

客戶聯

試驗報告

申請日期：2011/05/30

試驗報告編號：(100) 10005221

報告列印日期：2011/06/14

測試執行期間：2011/05/30 ~ 2011/06/09

申請者：本富企業有限公司

頁次/總頁碼：2 / 3

935462267600-A03

試驗項目	結果	方法及條件
重金屬含量試驗	砷(As)：未檢出。 鋇(Ba)：未檢出。 鉻(Cr)：未檢出。 硒(Se)：未檢出。 銻(Sb)：未檢出。 鎘(Cd)：未檢出。 汞(Hg)：未檢出。 鉛(Pb)：未檢出。	CNS4797-2 Z7066-2:93年
防紫外線係數試驗	防紫外線係數(UPF)：50+ 等級：A	CNS15001 L1035:95年

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。
4. 本報告僅對試驗樣品負責。
5. 本報告試驗退樣品保留一個月。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：#40755 臺中市工業區八路十一號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

客戶聯

試驗報告

申請日期：2011/05/30

試驗報告編號：(100) 10005221

報告列印日期：2011/06/14

測試執行期間：2011/05/30 ~ 2011/06/09

申請者：本富企業有限公司

頁次/總頁碼：3 / 3

935462267600-A03

樣品照片



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。
4. 本報告僅對試驗樣品負責。
5. 本報告試驗退樣品保留一個月。