



72.74 驗證檢測實驗室

委託試驗報告

收件日期： 2009年08月19日

報告編號： 098A011-J111594

發行日期： 2009年08月25日

委託單位： 本富企業有限公司

單位地址： 513彰化縣埔心鄉員鹿路一段  
306號

物品名稱： NBR防撞護體

注意事項：

- 一、本報告含附頁共 2 頁；其中同一測試件（物品）之報告不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效。
- 五、本檢測結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 六、本報告內容以任何方式翻印或複印無效。
- 七、本實驗結果係經由統計分析後所得，具有代表性的最終結果。
- 八、標記處註記為『\*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

授權簽發：





# 驗證檢測實驗室

## 委託試驗報告

報告編號： 098A011-J111594

試驗日期： 2009年08月24日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

1. 發泡材料水平燃燒試驗  
UL 94

	火焰燃燒時間 (sec)	火星燃燒時間 (sec)	25~125mm 之燃燒距離 (mm)	25~125mm 之燃燒時間 (sec)	是否引燃棉花 (Yes/No)	燃燒速率 (mm/min)
#1	38.8	0	20	38.8	No	30.9
#2	36.9	0	12	36.9	No	19.5
#3	38.9	0	15	38.9	No	23.1
#4	43.9	0	20	43.9	No	27.3
#5	53.8	0	10	53.8	No	11.2

判定：符合 UL 94 HBF 之耐燃試驗

備註：

1. 發泡材料水平燃燒試驗

1.1 試片製作方式：裁切成型

1.2 試片平均寬度：150 mm

1.3 試片平均寬度：52.26 mm

1.4 試片平均厚度：14.11 mm

1.5 試驗結果僅針對試片經溫度 23±2°C；相對濕度 50±5%，48 小時狀態調節後所得數據做判定

<以下空白>