



# 驗證檢測實驗室

## 73 委託試驗報告

收件日期： 2009年06月24日

報告編號： 098A011-J111175

發行日期： 2009年07月07日

委託單位： 本富企業有限公司

單位地址： 513彰化縣埔心鄉員鹿路  
一段306號

物品名稱： PU防撞護條

### 注意事項：

- 一、本報告含附頁共 2 頁；其中同一測試件（物品）之報告不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效。
- 五、本檢測結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 六、本報告內容以任何方式翻印或複印無效。
- 七、本實驗結果係經由統計分析後所得，具有代表性的最終結果。
- 八、標記處註記為『\*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

授權簽發：





# 驗證檢測實驗室

## 委託試驗報告

報告編號： 098A011-J111175

試驗日期： 2009年07月06日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

	火焰燃燒時間 (sec)	火星燃燒時間 (sec)	25~125mm 之燃燒距離 (mm)	25~125mm 之燃燒時間 (sec)	是否引燃棉花 (Yes/No)	燃燒速率 (mm/min)
#1	106.1	0	25	144.0	No	10.4
#2	56.2	0	11	77.7	No	8.5
#3	58.9	0	24	97.5	No	14.8
#4	83.8	0	23	119.5	No	11.5
#5	66.7	0	12	92.0	No	7.8

判定：符合 UL 94 HBF 級之耐燃試驗

### 1. 發泡材料水平燃燒試驗 UL 94

#### 備註：

#### 1. 發泡材料水平燃燒試驗

1.1 試片製作方式：廠商提供

1.2 試片平均寬度：51.19 mm

1.3 試片平均厚度：19.57 mm

1.4 試驗結果僅針對試片經溫度  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ；相對濕度  $50 \pm 5\%$ ，48 小時狀態調節後所得數據做判定

<以下空白>